

1777转锈乳液

产品技术说明书

【工业】

对金属材质有很好的附着力；转锈能力强、光泽好；泡水24h，不变白、不起泡。铁锈转化剂

典型特性

说明	乳白微黄苯丙乳液
含量	30±1% TG:0°C (冬季) 粘度：< 100CPS PH值：2.5-3.5

主要特性与优点

- 对金属材质有很好的附着力
- 转锈能力强、光泽好
- 泡水24h
- 不变白、不起泡
- 铁锈转化剂

经典用途

- ▶ 铁锈转化剂
- ▶ 彩瓦翻新底涂

贮存条件

本品应贮存于室内干燥、阴凉、通风处，避免阳光直射及冻结。打开后的容器须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。建议储存温度：5°C~40°C，保质期12个月。

重要事项

有关工序条件的明确建议只可在获知采取哪种应用及制作设施后方可提供，请向有关山东南越新材料代表查询上述细则。