

【建筑修缮】

粒径小、渗透力强、优异的基层加固性能，优异的粘结强度墙固、地固 固砂界面剂

典型特性

说明	乳白微蓝苯丙乳液
含量	36±1% TG : 20°C
粘度	300-1000CPS PH : 6.5-7.5

主要特性与优点

- 粒径小、渗透力强、优异的基层加固性能
- 优异的粘结强度墙固、地固 固砂界面剂

经典用途

- ▶ 墙固
- ▶ 地固
- ▶ 固砂界面剂

贮存条件

本品应贮存于室内干燥、阴凉、通风处，避免阳光直射及冻结。打开后的容器须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。建议储存温度：5°C~40°C，保质期12个月。

重要事项

有关工序条件的明确建议只可在获知采取哪种应用及制作设施后方可提供，请向有关山东南越新材料代表查询上述细则。