

906A瓷砖背涂胶乳液

产品技术说明书

【建筑修缮】

优异的粘结强度和良好的初粘性优异的耐水性、耐碱性优异的基材润湿性和附着力瓷砖背涂胶

典型特性

说明	乳白略带蓝光苯丙乳液
含量48±1% TG	-30°C
粘度	1000-3000CPS PH : 6.5-7.5

主要特性与优点

- 优异的粘结强度和良好的初粘性优异的耐水性、耐碱性优异的基材润湿性和附着力瓷砖背涂胶

经典用途

- ▶ 瓷砖背涂胶

贮存条件

本品应贮存于室内干燥、阴凉、通风处，避免阳光直射及冻结。打开后的容器须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。建议储存温度：5°C~40°C，保质期12个月。

重要事项

有关工序条件的明确建议只可在获知采取哪种应用及制作设施后方可提供，请向有关山东南越新材料代表查询上述细则。